

Recacril® Decorline
Furniture Fabric


DECORLINE LIGHT

CARACTERÍSTICAS DEL TEJIDO / FABRIC CHARACTERISTICS

Composición / <i>Composition</i>	100% Fibra acrílica tintada en masa / 100% <i>Solution-dyed acrylic fibre</i>	
Tipo de tejido / <i>Type of fabric</i>	Acrílico especial para tapicería / <i>Special acrylic for upholstery</i>	
Acabado / <i>Finish</i>	Tratamiento especial “Infinity” para tapicería que repele el agua y la suciedad, generando una barrera anti-manchas y anti-moho, permitiendo transpirar a la lona / <i>Special Infinity treatment for upholstery applications. Anti-stain, rot-proof water repellent and breathable</i>	BS 7209
Ligamento / <i>Pattern</i>	Esterilla / <i>Basket weave</i>	
Gama de colores / <i>Colour range</i>	Varios colores / <i>Various colours</i>	
Uso / <i>Use</i>	Interior y Exterior / <i>Indoor & Outdoor</i>	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL FEATURES

Peso / Weight	220 g/m ²	UNE-EN 12127
Ancho / Width	140 cm ±1%	
Longitud de pieza / Standard roll length	30 m	
Columna de agua / Water column	≥ 100 mm	UNE-EN ISO 20811
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama) / Tensile Strength (warp/weft)	140/75 daN/5 cm	UNE-EN ISO 13934-1
Resistencia al Desgarro (urdimbre/trama) / Tear Strength (warp/weft)	8/8 daN	UNE-EN ISO 13937-2
Estabilidad al lavado (30°C) (urdimbre/trama) / Washing stability (30°C) (warp/weft)	Variación dimensional 0/0% / Dimensional variation 0/0%	UNE-EN ISO 13935-1
Solidez del color a la luz artificial - Xenotest / Colour fastness to artificial light - Xenotest	7-8	UNE-EN ISO 105 B02
Repelencia al aceite / Oil repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 14419
Repelencia al agua / Water repellency	≥ 4	UNE-EN ISO 4920



RECASENS
BCN 1886



OFICINA CENTRAL / HEADQUARTER:
Travessera de Gràcia, 18-20 - 08021 Barcelona (Spain)
Tel./Phone (+34) 93 200 27 00 - Fax (+34) 93 202 19 32
cial@recasens.com / export@recasens.com
www.recasens.com

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a modificar estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente verificar que los datos que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se refiere a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad en lo que se refiere al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Copyright © 2019 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

The indicated technical values are average values allowing a tolerance of +/- 5%. Values in this document are the result of laboratory tests or technical calculations in accordance with the current norms/regulations. Since our products are constantly adjusted to the market needs/technical advances and therefore in constant evolution, S.A. RECASENS reserves the right to modify this data at any time, and it is customer's responsibility to verify that data that being consulted or used corresponds to the latest upgrade. The client is responsible for the correct use of the fabric in regard to the applications for which it is designed and recommended. S.A. RECASENS declines any responsibility in regard to the assembly and set in use on site of its products. S.A. RECASENS declines all responsibility for the installation of its products if not used properly and/or in accordance with current regulations in place. Copyright © 2019 S.A. RECASENS. All rights reserved.